

DLC LAM 1002

(Высококачественная самоклеящаяся пленка, Глянцевая)

Описание продукта:

DLC LAM 1002, это глянцевый универсальный ламинат для повседневного использования с «холодным» акриловым перманентным клеем на основе «холодного» растворителя.

Описание продукта:

Пленка: глянцевая мономерная ПВХ пленка, 80 микрон
Клей: перманентный, прозрачный клей
Liner: Силиконизированная бумага, 100г/м.кв.
Размеры: 1.05; 1.26; 1.37; 1.52м ширина * 50М длина

Особенности продукта:

Защита и улучшение художественного эффекта графики
Глянцевая и ровная поверхность.
Пленка и клей ПВХ с высокой прозрачностью.

Назначение продукта:

Защита и декорирование средств
массовой информации в помещении

Technical Data:

Наименование	Ед. Изм.	Метод тестирования	Показатель
Толщина ПВХ пленки	Micron	ISO534	80±10
Вес - Основа	g/m2	GB4669-1995	100±10
Глянцевость-60 °	%	ISO2813	75±10%
Начальная адгезия	N/25mm	FTM-1	≥4
Адгезия 24ч-180°	N/25mm	FTM-1	≥7
Непрозрачность	%	ISO2471	9.5
Стабильность размеров	mm	DIN 38464	≤1.0
Прочность растяжения-MD	N/50mm	DIN53354	≥60
Прочность растяжения-CD	N/50mm	DIN53354	≥40
Прочность на разрыв-MD	N	DIN53356	≥8
Прочность на разрыв-CD	N	DIN53356	≥12
Горючесть			Самозатухающий
Температура эксплуатации	°C		-20+70 °C
Срок эксплуатации*	При 20-25 °C / 50-55 % влажности		1 год
Срок хранения	Вертикальное хранение		1 год

*Условия тестирования: температура 23°C, влажность 50%.

Рекомендации перед ламинированием: необходимо убедиться, что поверхность пленки совершенно сухая перед ламинированием. Рекомендовано просушить пленку в течение 48 часов после печати.

Рекомендации перед монтажом: перед монтажом пленка должна принять комнатную температуру, в связи с этим рекомендуем оставить ее на 24 часа в помещении температурой не менее + 10 ° C (что соответствует нормам монтажа). В противном случае, адгезия клея с поверхностью может быть ниже указанных в характеристиках от производителя.

Игнорируя данные рекомендации, заказчик перекладывает ответственность за нюансы качества монтажа изделия на себя.

Дополнительно:

Информация о физических и химических характеристиках основана на испытаниях, которые мы считаем надежными.

Приведенные здесь значения являются типичными и не используются в технических характеристиках. Они предназначены только как источник информации, предоставляются без гарантии и не являются гарантией.

Перед использованием покупатели должны самостоятельно определить пригодность этого материала для их конкретного использования.

Все технические данные могут быть изменены.

Долговечность, удаление, стабильность основаны на условиях воздействия Восточного Китая.

Фактический срок службы будет зависеть от подготовки основания, условий экспонирования и соблюдения маркировки.

