

DLC LAM 60

(Высококачественная самоклеящаяся пленка, Глянцевая)

Описание продукта:

DLC LAM 60, мономерная каландрированная ПВХ пленка прозрачного цвета. Идеально подходит для печати на сольвентных, эко-сольвентных, латексных и УФ-отверждаемых чернилах. Хорошо подходит для использования на гладких поверхностях и слегка изогнутых поверхностях.

Описание продукта:

Пленка: Глянцевая мономерная ПВХ пленка, 60 микрон
Клей: прозрачный полиакрилатный обеспечивающий постоянное прилипание
Liner: Силиконизированная бумага, 135 г/м.кв.
Размеры: 1.05; 1.26; 1.37; 1.52 м ширина * 50 м длина

Особенности продукта:

Обычный, повседневный ламинат с «холодным» акриловым перманентным клеем на основе растворителя.
Хорошо работает практически с любыми домашними носителями.

Назначение продукта:

Коммерческая реклама, окна, таблички, тривижены, декорация окон, наклейки

Technical Data:

Наименование	Ед. Изм.	Метод тестирования	Показатель
Толщина ПВХ пленки	Micron	ISO534	60±10
Вес - Основа	g/m ²	GB4669-1995	90±5
Вес - Конечный продукт	g/m ²	GB4669-1995	290±20
Глянцевость-60°	%	ISO2813	75±10%
Белизна	%	CIZ Ganz	>85
Начальная адгезия	N/25mm	FTM-1	≥4
Адгезия 24ч-180°	N/25mm	FTM-1	≥7
Непрозрачность	%	ISO2471	9,5
Стабильность размеров	mm	DIN 38464	≥1.0
Прочность растяжения-MD	N/50mm	DIN53354	≥45
Прочность растяжения-CD	N/50mm	DIN53354	≥30
Прочность на разрыв-MD	N	DIN53356	≥6
Прочность на разрыв-CD	N	DIN53356	≥9
Горючесть			Самозатухающий
Температура эксплуатации	°C		-20+70 °C
Срок эксплуатации*	При 20-25 °C / 50-55 % влажности		6 мес.
Срок хранения	Вертикальное хранение		6 мес.

*Условия тестирования: температура 23°C, влажность 50%.

Дополнительно:

Информация о физических и химических характеристиках основана на испытаниях, которые мы считаем надежными.

Приведенные здесь значения являются типичными и не используются в технических характеристиках. Они предназначены только как источник информации, предоставляются без гарантии и не являются гарантией.

Перед использованием покупатели должны самостоятельно определить пригодность этого материала для их конкретного использования.

Все технические данные могут быть изменены.

Долговечность, удаление, стабильность основаны на условиях воздействия Восточного Китая.

Фактический срок службы будет зависеть от подготовки основания, условий экспонирования и соблюдения маркировки.



Рекомендации перед ламинированием: необходимо убедиться, что поверхность пленки совершенно сухая перед ламинированием. Рекомендовано просушить пленку в течение 48 часов после печати.

Рекомендации перед монтажом: перед монтажом пленка должна принять комнатную температуру, в связи с этим рекомендуем оставить ее на 24 часа в помещении температурой не менее +10 °C (что соответствует нормам монтажа). В противном случае, адгезия клея с поверхностью может быть ниже указанных в характеристиках от производителя.

Игнорируя данные рекомендации, заказчик перекладывает ответственность за нюансы качества монтажа изделия на себя.