

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПЛЁНКА DLC N3640

прозрачная самоклеящаяся, глянцевая

Описание:

Плётка: Самоклеящаяся прозрачная глянцевая плётка ПВХ, толщиной 80 микрон

Адгезив: перманентный прозрачный клей на основе акрила

Подложка : силиконизированная бумага со специальным покрытием, плотностью 120 г/м2

←→ ШИРИНА		
	☒ 1,05 м	☒ 1,37 м
	☒ 1,26 м	☒ 1,52 м

Особенности:



Высокая оптическая чёткость и отличная цветопередача при цифровой печати, благодаря которым данная плётка обрела большую популярность на Европейском рынке.



Равномерное поглощение чернил, низкая подверженность погодному влиянию и великолепная устойчивость к механическому воздействию.



Усиленная специальным покрытием подложка из плотной бумаги, высокая устойчивость к влаге и защита от волнения при печати, водонепроницаемость.

Применение:

- Автомобильная реклама и стикеры, оклейка прозрачных поверхностей (стекла, акрила, пластика) интерьерная и наружная реклама.
- Плёнка подходит для печати сольвентными, экосольвентными, латексными и УФ чернилами.

Технические характеристики:

Условия тестирования: температура помещения 23±2°C, влажность 50±5%.

Для тестирования использовались акриловые, стеклянные и пластиковые прозрачные панели.

Характеристика	Метод измерения	Единица измерения	Среднее значение
Толщина плётки ПВХ	GB/T6672-2001	Микроны	80±10
Плотность подложки	GB4669-1995	г/м2	120±10
Плотность плётки с подложкой	GB4669-1995	г/м2	250±10
Непрозрачность	GB/T 2410-2008	%	10
Глянцевость при 60°	GB8807-88	%	≥75
Начальная адгезия	FTM 9	N/25 мм	≥10
Адгезия после 24 часов	FTM 1	N/25 мм	≥15
Усадка	FTM 14	мм	≥0,8
Стойкость на разрыв	GB/T1040.1-2006	N/25 мм	≥50
Температура для печати		°C	20±10°C
Температура для эксплуатации		°C	От -20°C до +70°C

Условия хранения:

Плётки DLC N3640 необходимо хранить в оригинальной упаковке и оригинальной обертке (предпочтительно, герметично).

Нельзя подвергать их долгосрочному воздействию солнечным светом или прямым контактам с источниками тепла.

Длительность хранения при температуре $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ и влажности $50 \pm 15\%$ составляет 12 месяцев.

Длительность хранения при более низких температурах и влажности составит ≥ 12 месяцев.

Эксплуатационные требования:

При печати: температура $25 \pm 5^{\circ}\text{C}$, влажность $50\% \pm 10\%$, чистота и отсутствие пыли.

За 24 часа до печати переместите плётки в цех. Протестируйте плётку перед печатью и оставляйте достаточно отступов при печати.

При размещении: температура $20 \pm 10^{\circ}\text{C}$, влажность $50\% \pm 10\%$, чистота и отсутствие пыли.

Не рекомендуется сильно растягивать плётку, это может привести к её волнению.

При низких температурах эластичность плётки может понизиться. После монтажа потребуется не меньше 2 часов для полной активации клея.

Гарантии:

Гарантийный срок: один (1) год при хранении в оригинальной упаковке.

Заметки:

1. Указанная в данной документации информация основана на тестах, которые мы считаем достоверными. Характеристики конкретного продукта могут незначительно отличаться от заявленных.

2. Данные плётки обладают постоянным клеем, частицы которого могут оставаться на поверхности после её снятия. При замене размещенного изображения рекомендуется использовать плётку из аналогичного рулона/партии.

