

Пленка Пренто 80 глянцевая

Описание:

Пленка: 80 микрон глянцевая ПВХ пленка;
Клей: Прозрачный перманентный клей;
Подложка: 120 гр белая ПЕК бумага, с одной стороны с ПЭ покрытием;
Ширины: 1.06/1.27/1.37/1.52

Потребительские свойства:

1. Превосходный внешний вид;
2. Прекрасные печатные и потребительские свойства;
3. Стабильные параметры пленки после монтажа;
4. Легкая в использовании для широкого спектра материалов.

Применение:

Реклама; Биллборды; Коммерческие поверхности; Логотипы; Выставки и т.д.

Печать: Сольвент, Эко-сольвент и УФ-печать, Латекс.

Технические данные:

Условия использования: Температура внутри помещения $23 \pm 2^\circ\text{C}$; Относительная влажность $50 \pm 5\%$; Основные материалы: Алюминий, стекло, сталь.

Технические характеристики	Единица измерения	Метод тестирования	Средние значения
Толщина ПВХ	Micron	GB/T6672-2001	80 ± 10
Вес подложки	g/m^2	GB4669-1995	120 ± 5
Общий вес	g/m^2	GB4669-1995	250 ± 20
Уровень глянца 60°	%	GB8807-88	≥ 50
Начальная адгезия	N/25mm	FTM 9	≥ 5
24h, 180° peel	N/25mm	FTM 1	≥ 8
Стабильность размеров MD	mm	FTM 14	≤ 1.8
Стабильность размеров CD	mm	FTM 14	≤ 1.5
Предел прочности MD	N/25 mm	GB/T1040.1-2006	≥ 35
Предел прочности CD	N/25 mm	GB/T1040.1-2006	≥ 25
Температура монтажа	$^\circ\text{C}$		$20 \pm 10^\circ\text{C}$
Температура эксплуатации	$^\circ\text{C}$		$-20 + 70^\circ\text{C}$

Условия хранения:

В оригинальной герметичной упаковке, в горизонтальном положении.
Избегать прямых солнечных лучей и источников тепла.
Срок хранения 12 месяцев при температуре $25^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$ и относительной влажности $50 \pm 15\%$.

Рекомендации по монтажу и ламинированию:

Рекомендации перед монтажом: перед монтажом пленка должна принять комнатную температуру, в связи с этим, рекомендуем оставить ее на 24 часа в помещении не менее $+10^\circ\text{C}$ (что соответствует нормам монтажа). В противном случае, адгезия клея с поверхностью может быть ниже заявленных характеристик от производителя.

Рекомендации перед ламинированием: температура $20 \pm 10^\circ\text{C}$ относительная влажность $50 \pm 10\%$. Также необходимо убедиться, что поверхность пленки совершенно сухая. После печати следует просушить пленку в течение 48 часов.

Условия гарантии:

1. Срок годности 1 год: хранение в подходящих условиях
2. Гарантия 1 год с даты изготовления, просроченный материал возврату не подлежит.