Самоклеящаяся пленка DLC 3640 HT

Описание：

Пленка: 80 микрон белая матовая ПВХ пленка;
Клей: Прозрачный перманентный клей;
Подложка: 140 гр белая ПЕК бумага, с двусторонним ПЭ покрытием;
Ширины: 1.06/1.27/1.37/1.52

Потребительские свойства：

1. Превосходный внешний вид;
2. Высокая цветопередача;
3. Прекрасные печатные и потребительские свойства;
4. Стабильные параметры пленки после монтажа;
5. Легкая в использовании для широкого спектра материалов.

Применение：

Реклама; Биллборды; Коммерческие поверхности; Логотипы; Выставки и т.д.

Печать: Сольвент, Эко-сольвент и УФ-печать, Латекс.

Технические данные：

Условия использования: Температура внутри помещения 25±5℃; Относительная влажность50±10%; Основные материалы: Алюминий, стекло, сталь.

Технические характеристики	Единица измерения	Метод тестирования	Средние значения
Толщина ПВХ	Micron	GB/T6672-2001	80±10
Вес подложки	g/m²	GB4669-1995	140±10
Общий вес	g/m²	GB4669-1995	280±20
Уровень глянца 60°	%	GB8807-88	≤15
Начальная адгезия	N/25mm	FTM 9	≥12
24h, 180°peel	N/25mm	FTM 1	≥15
Стабильность размеров MD	mm	FTM 14	≤1.8
Стабильность размеров CD	mm	FTM 14	≤1.5
Предел прочности MD	N	GB/T1040.1-2006	≥30
Предел прочности CD	N	GB/T1040.1-2006	≥25
Температура монтажа	℃		20±10
Температура эксплуатации	℃		-20~+70

Условия хранения：

В оригинальной герметичной упаковке, в горизонтальном положении.
Избегать прямых солнечных лучей и источников тепла.
Срок хранения 12 месяцев при температуре 25±5°C и относительной влажности 50±15%.

Рекомендации по монтажу и ламинированию：

Рекомендации перед монтажом: перед монтажом пленка должна принять комнатную температуру, в связи с этим, рекомендуем оставить ее на 24 часа в помещении не менее +10°C (что соответствует нормам монтажа). В противном случае, адгезия клея с поверхностью может быть ниже заявленных характеристик от производителя.
Рекомендации перед ламинированием: температура 20±10℃, относительная влажность 50 ±10%. Нанесение производится на ровную, чистую обеспыленную поверхность. Также необходимо убедиться, что поверхность пленки совершенно сухая. После печати следует просушить пленку в течение в течение 6 часов при температуре 20 °C и в течение 24 часов при температуре ниже 20 °C.

Условия гарантии:

1. Срок годности: 1 год, хранение в оригинальной упаковке
2. Гарантия: 3 года с даты изготовления, просроченный материал возврату не подлежит.