

Пленка Пренто 100 матовая

Описание:

Пленка: 100 микрон матовая ПВХ пленка;
Клей: Прозрачный перманентный клей;
Подложка: 120 гр белая ПЕК бумага, с одной стороны с ПЭ покрытием;
Ширины: 1.06/1.27/1.37/1.52

Потребительские свойства:

1. Превосходный внешний вид;
2. Прекрасные печатные и потребительские свойства;
3. Стабильные параметры пленки после монтажа;
4. Легкая в использовании для широкого спектра материалов.

Применение:

Реклама; Биллборды; Коммерческие поверхности; Логотипы; Выставки и т.д.

Печать: Сольвент, Эко-сольвент и УФ-печать, Латекс.

Технические данные:

Условия использования: Температура внутри помещения 23±2°C; Относительная влажность 50±5%; Основные материалы: Алюминий, стекло, сталь.

Технические характеристики	Единица измерения	Метод тестирования	Средние значения
Толщина ПВХ	Micron	GB/T6672-2001	100±10
Вес подложки	g/m ²	GB4669-1995	120±5
Общий вес	g/m ²	GB4669-1995	280±20
Уровень глянца 60°	%	GB8807-88	≤30
Начальная адгезия	N/25mm	FTM 9	≥5
24h, 180° peel	N/25mm	FTM 1	≥8
Стабильность размеров MD	mm	FTM 14	≤1.5
Стабильность размеров CD	mm	FTM 14	≤1.0
Предел прочности MD	N/25 mm	GB/T1040.1-2006	≥45
Предел прочности CD	N/25 mm	GB/T1040.1-2006	≥35
Температура монтажа	°C		20±10°C
Температура эксплуатации	°C		-20+70°C

Условия хранения:

В оригинальной герметичной упаковке, в горизонтальном положении.
Избегать прямых солнечных лучей и источников тепла.
Срок хранения 12 месяцев при температуре 25°C ± 5°C и относительной влажности 50 ±15%.

Рекомендации по монтажу и ламинированию:

Рекомендации перед монтажом: перед монтажом пленка должна принять комнатную температуру, в связи с этим, рекомендуем оставить ее на 24 часа в помещении не менее +10°C (что соответствует нормам монтажа). В противном случае, адгезия клея с поверхностью может быть ниже заявленных характеристик от производителя.

Рекомендации перед ламинированием: температура 20 ±10°C относительная влажность 50 ±10%. Также необходимо убедиться, что поверхность пленки совершенно сухая. После печати следует просушить пленку в течение 48 часов.

Условия гарантии:

1. Срок годности 1 год: хранение в подходящих условиях
2. Гарантия 1 год с даты изготовления, просроченный материал возврату не подлежит.