

Ламинированный баннер C290YX

Технические данные:

Ламинированный баннер Frontlit Prento это гибкий и надёжный рекламный носитель, плотностью до 260 г/м2, который предназначается для крупноформатных рекламных конструкций с внешней подсветкой (прим.: рекламные щиты, пилоны, брендмауэр). Не контактирует с пищевыми продуктами.

Технические характеристики:

| Наименование             | Единица изм. | Метод испытания              | Данные                                      |
|--------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| Основа                   | Denier       | DIN EN ISO2060               | 200D*300D<br>полиэстер                      |
| Плетение                 | Дюйм         | DIN 60001                    | 18*9 нитей/дюйм                             |
| Плотность ПВХ            | г/м2         | DIN 53352 Bs3424<br>method5A | 260                                         |
| Тип поверхности          |              |                              | Матовая                                     |
| Метод производства       |              |                              | Ламинирование                               |
| Прочность на разрыв      | N/5CM        | DIN 53354 BS3424<br>method6A | Вдоль: 450<br>Поперек: 290                  |
| Прочность на раздир      | N/5CM        | DIN 53356 BS3424<br>method7A | Вдоль: 80<br>Поперек: 60                    |
| Адгезия                  | N/5CM        | DIN 53357 BS3425<br>method9B | 60                                          |
| Теспература эксплуатации | °C           | DIN 53357 BS3425<br>method10 | От -10 до +50 °C                            |
| Стандартный размер       |              |                              | 1,10м/ 1,37м/ 1,60м/ 2,18м/<br>2,50м/ 3,20м |
| Стандартная намотка      |              |                              | 50 пог. м. , 75 пог. м.                     |
| Страна изготовления      |              |                              | Китай                                       |

\*Указанная в данной документации информация основана на тестах, которые мы считаем достоверными. Характеристики конечного продукта могут отличаться от вышеуказанных в пределах +/-5%

Подробная информация на нашем сайте: [www.tdppl.ru](http://www.tdppl.ru)