

DLC LAM FLOOR

(Пленка для холодной ламинации, Матовая)

Описание продукта:

DLC LAM FLOOR, Мономерная каландрированная ПВХ пленка прозрачного цвета.

Описание продукта:

Пленка: Матовая мономерная пвх пленка, 200 микрон
Клей: Перманентный прозрачный
Liner: Силиконизированная бумага, 140г/м.кв.
Размеры: 1.05; 1.26; 1.37; 1.52м ширина * 30М длина

Особенности продукта:

Матовая текстурированная пленка для ламинирования, специально разработанная для защиты любого винил или полипропилен с клеем для создания напольной рекламы и защиты от царапин свойства сопротивления. Сформулирован на основе акрилового клея на основе растворимого раствора для прочного сцепления яность.

Назначение продукта:

Коммерческая реклама, окна, таблички, тривижены, декорация окон, наклейки

Technical Data:

Наименование	Ед. Изм.	Метод тестирования	Показатель
Толщина ПВХ пленки	Micron	ISO534	200
Вес - Основа	g/m2	GB4669-1995	140±5
Вес - Конечный продукт	g/m2	GB4669-1995	290±20
Глянцевость-60 °	%	ISO2813	20±10%
Начальная адгезия	N/25mm	FTM-1	≥5
Адгезия 24ч-180°	N/25mm	FTM-1	≥8
Непрозрачность	%	ISO2471	15%
Стабильность размеров	mm	DIN 38464	≥1.0
Прочность растяжения-MD	N/50mm	DIN53354	≥60
Прочность растяжения-CD	N/50mm	DIN53354	≥70
Прочность на разрыв-MD	N	DIN53356	≥12
Прочность на разрыв-CD	N	DIN53356	≥16
Горючесть			Самозатухающий
Температура эксплуатации	°C		-20+70 °C
Срок эксплуатации*	При 20-25 °C / 50-55 % влажности		1 год
Срок хранения	Вертикальное хранение		1 года

*Условия тестирования: температура 23°C, влажность 50%.

Дополнительно:

Информация о физических и химических характеристиках основана на испытаниях, которые мы считаем надежными.

Приведенные здесь значения являются типичными и не используются в технических характеристиках. Они предназначены только как источник информации, предоставляются без гарантии и не являются гарантией.

Перед использованием покупатели должны самостоятельно определить пригодность этого материала для их конкретного использования.

Все технические данные могут быть изменены.

Долговечность, удаление, стабильность основаны на условиях воздействия Восточного Китая.

Фактический срок службы будет зависеть от подготовки основания, условий экспонирования и соблюдения маркировки.



Рекомендации перед ламинированием: необходимо убедиться, что поверхность пленки совершенно сухая перед ламинированием. Рекомендовано просушить пленку в течение 48 часов после печати.

Рекомендации перед монтажом: перед монтажом пленка должна принять комнатную температуру, в связи с этим рекомендуем оставить ее на 24 часа в помещении температурой не менее + 10 °C (что соответствует нормам монтажа). В противном случае, адгезия клея с поверхностью может быть ниже указанных в характеристиках от производителя.

Игнорируя данные рекомендации, заказчик перекладывает ответственность за нюансы качества монтажа изделия на себя.